H5022-0295

FRONTLIT

PROPERTIES		
Coating Beschichtung	PVC	
Base fabric Trägergewebe	Polyester	DIN EN ISO 2076
Total weight Gesamtgewicht	500 g/m² 15 oz/yd²	DIN ISO 2286-2
Tensile strength warp/weft Zugfestigkeit Kette/Schuss	2800/2100 N/5 cm 320/240 lbf/inch	DIN EN ISO 1421/V1
Tear resistance warp/weft Weiterreißwiderstand Kette/Schuss	410/310 N 92/70 lbf	DIN EN 17679
Production width Produktionsbreite	320/500 cm 126/197 inch	
Flame retardancy Schwerentflammbarkeit	Max 100 mm/min Max. 3.9 inch/min	DIN 75200
Printable with Bedruckbar mit	Latex, UV, Solvent	Banner frontlit
Attributes Eigenschaft	Storage stability 6 months in temperate zones. Lagerstabilität 6 Monate in gemäßigten Klimazonen.	

The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.

MehlerHeytex · Heytex Bramsche GmbH · Heywinkelstr. 1 · 49565 Bramsche · Germany · order.heysign@freudenberg-pm.com · www.mehlerheytex.com

Version 16.07.2026