

H7389-5975

NIGHTFEVER STRETCH B1

PROPERTIES		
Coating Beschichtung	Water based wasserbasierend	
Knitted base fabric Trägergewirke	PES	DIN EN ISO 2076
Total weight Gesamtgewicht	255 g/m ² 7.5 oz/yd ²	DIN ISO 2286-2
Tensile strength warp/weft Zugfestigkeit Kette/Schuss	300/450 N/5 cm 34/51 lbf/inch	DIN EN ISO 1421-1
Production width Produktionsbreite	Up to 510 cm Up to 201 in	
Transluceny Transluzenz	<1%	PA 2001/1
Shrinkage pre-shrunk Schrumpf	Length max 4% Width max 2%	AA-0148, 180°C, 2 min
Thickness Dicke	0,4 mm 16 milli-inch	
Elongation at 20N/4 lbf Dehnung	Stretch length: 2% Stretch width: 3%	
Storage stability Lagerstabilität	12 month in temperate zones 12 Monate in gemäßigten Klimazonen	
Print with bedruckbar mit	Latex, UV, DyeSub	Textile blackout blackback
Flame retardancy Schwerentflammbarkeit	DIN 4102 B1, EN 13501-1 (B-s1-d0) Always check that the FR approval is up to date and valid for the country in question. Stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen.	
Attributes Eigenschaft	Sewable, foldable Nähbar, faltbar, weiche Haptik	

The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use. Please do not use adhesive tape for fixing. We recommend stretch film to protect the backside coating. Minor bends may occur by printing with UV-hardening inks. To help protect the material we recommend a moderate calendaring temperature of approx. 170-175°C (338-347°F). Our products are manufactured using recycled yarns in the base fabric. Due to this sustainable production process, slight color variations may occur. These are not a quality defect but a characteristic of using recycled materials.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist. Bitte zur Fixierung keine Klebstreifen verwenden. Wir empfehlen Stretchfolie zur Schonung der rückseitigen Beschichtung. bei Bedruckung mit UV-härtenden Tinten können u.U. kleine Knickfalten entstehen. Zur Schonung des Materials empfehlen wir moderate Kalandertemperaturen von ca. 170-175°C.

Unsere Produkte werden unter Verwendung von recycelten Garnen im Trägergewirke hergestellt. Aufgrund dieses nachhaltigen Herstellungsprozesses kann es produktionsbedingt zu geringfügigen Farbabweichungen kommen. Diese stellen keinen Qualitätsmangel dar, sondern sind charakteristisch für den Einsatz recycelter Materialien

MehlerHeytex · Heytex Bramsche GmbH · Heywinkelstr. 1 · 49565 Bramsche · Germany · order.heytextext@freudenberg-pm.com

Version 03.2025

MehlerHeytex

a brand of  FREUDENBERG