

H5872-XXXX

# EVENT TENT 700 FR

| PROPERTIES                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Coating<br>Beschichtung                                        | PVC                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Base fabric<br>Trägergewebe                                    | Polyester                                                                                                                                                                                                                      | DIN EN ISO 2076    |
| Total weight<br>Gesamtgewicht                                  | 700 g/m <sup>2</sup> (± 5%)<br>21 oz/yd <sup>2</sup>                                                                                                                                                                           | DIN ISO 2286-2     |
| Tensile strength warp/weft<br>Zugfestigkeit Kette/Schuss       | 3000/3000 N/5 cm<br>343/343 lbf/inch                                                                                                                                                                                           | DIN EN ISO 1421/1  |
| Tear resistance warp/weft<br>Weiterreißwiderstand Kette/Schuss | 300/300 N<br>67/67 lbf                                                                                                                                                                                                         | DIN EN 17679       |
| Welding adhesion<br>Schweißnahthaftung                         | 100 N/5 cm<br>11 lbf/inch                                                                                                                                                                                                      | DIN EN ISO 2411    |
| Cold resistance<br>Kältebeständigkeit                          | -30 °C<br>-22 °F                                                                                                                                                                                                               | DIN EN 1876-1      |
| Heat resistance<br>Wärmebeständigkeit                          | +70 °C<br>+158 °F                                                                                                                                                                                                              | AA-029             |
| Translucency<br>Transluzenz                                    | ~ 14%                                                                                                                                                                                                                          | QS-PA-031          |
| Light fastness<br>Lichtechtheit                                | 7-8                                                                                                                                                                                                                            | DIN EN ISO 105-B02 |
| Flex resistance<br>Knickverhalten                              | At least 100,000 bends<br>Mind. 100.000 Knickungen                                                                                                                                                                             | DIN 53359 A        |
| Flame retardancy<br>Brennverhalten                             | EN 13501-1 (B-s2,d0), SIS 65 00 82, MK Approval<br>Always check that the FR approval is up to date and valid for the country in question.<br>Stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen. |                    |
| Attributes<br>Eigenschaften                                    | High gloss acrylic lacquered.<br>Hochglanz Acryllackierung.                                                                                                                                                                    |                    |

The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.

MehlerHeytex · Heytex Bramsche GmbH · Heywinkelstr. 1 · 49565 Bramsche · Germany · [mehlerheytex@freudenberg-pm.com](mailto:mehlerheytex@freudenberg-pm.com)